

Descripción del Producto:

Recomendado para la preparación de superficies metálicas, especialmente para acabados como Ultrabase Ultra 7000, Luzzudur Poliéster, Lazzudur Poliuretano y Fleet Color Poliuretano. Posee alto contenido de sólidos, excelente poder de llenado, lijado fácil y rápido. Buena adherencia y dureza.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

Composición:

Resina Poliuretánica, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, estériles y alifáticos.

Catálisis y / o Dilución:



1 partes en volumen de Primer Acrílico
60 - 70% volumen del Thinner 454 para aplicación húmedo-
100% en volumen del Thinner 454 para lijado después de 2 horas

Aplicación:


Aplicar 4 a 6 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas.
Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,5 a 2,0 mm.
Ajuste la presión de aire entre 30 a 35 lbs/plg².

Aplicar sobre:

Superficies metálicas (acero, galvanizado y aluminio)

**Secado:****Al aire a 25°C:**

Polvo: 5 a 10 minutos
Tacto: 20 a 30 minutos
Para lijado: 2 horas
Para húmedo aplicar el acabado después de 30 minutos.

Preparación de Superficie:

Desengrasar el área a pintar con Desengrasante 400. Lijar el área a ser repintada para quitar la pintura antigua o deteriorada (si es necesario).

Uso de EPP:

Lea las instrucciones en el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.