

Visite nuestro sitio web: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

## Descripción del Producto:


Recomendado para la aplicación en laca acrílica metálica / perlada, para completar el acabado de doble pasada. Producto de alta concentración, que proporciona un rendimiento y propagación superiores. Tiene excelente brillo y retención de color, aumenta la resistencia a la intemperie y es fácil de pulir.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

## Composición:

Resina Acrílica, solventes aromáticos y aditivos.

## Catálisis y / o Dilución:




100 partes en volumen de Verniz 7501  
200 a 250% en volumen de Thinner para Laca 450

## Aplicación:



Aplicar 3 a 4 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas.  
Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,3 a 1,4 mm.  
Ajuste la presión de aire entre 45 a 50 lbs/plg<sup>2</sup>.

**Aplicar sobre:**  
Lazzucril Laca Acrílica



## Secado:



### Al aire a 25°C:


Polvo: 5 minutos  
Tacto: 20 minutos para aplicación de Barniz  
Final: 12 Horas

### En cabina a 60°C

Final: 30 minutos

**Se recomienda pulir después  
de 24 horas de secado.**

## Preparación de Superficie:



Desengrasar con Desoleant Solution 400 y secar con un paño limpio. En caso de manchas (suciedad), se recomienda lijar la base con papel de lija de grano 1000 - 1200.

Se recomienda usar el paño anti polvo antes de aplicar el barniz.

## Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.