

Descripción del Producto:

Indicado para proporcionar adherencia de imprimaciones y acabados en superficies plásticas.
El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

Composición:

Resina, cargas minerales, solventes aromáticos.

Catálisis y / o Dilución:



Producto listo para uso.

Aplicación:




Aplicar 1 a 2 pasadas con intervalos de 5 min entre pasadas.

Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,5 a 2,0 mm.

Ajuste la presión de aire entre 30 a 35 lbs/plg².

Aplicar sobre:

Superficies limpias de plástico, libres de grasa, residuos de cera y productos químicos utilizados en el lavado.




Secado:



Al aire a 25°C:

Final: 15 minutos

Preparación de Superficie:



Lave la superficie con agua y jabón. Desengrasar el área a pintar con la solución Desoleante 400.

Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.