


PRODUTO: SpectraPrimer - Primer 2K HS Cinza**CÓDIGO:** 05.30.0P30A**Descrição do Produto:**

Indicado para preparação de superfícies metálicas, especialmente para receber acabamentos como Utrabase Ultra 7000, Lazzudur Poliéster, Lazzudur Poliuretano e Fleet Color Poliuretano.s. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento, lixamento rápido e fácil. Boa aderência e dureza. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina Poliuretânica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, estéres e alifáticos.

Catalise e/ou Diluição:

4 partes em volume de SpectraPrimer - Primer HS 2K Cinza P30A
1 parte em volume de Endurecedor H38
1 parte em volume do Thinner 454.

Para temperaturas abaixo de 20°C, Recomenda-se o uso do Thinner 470.
Para temperaturas acima de 30°C, Recomenda-se o uso do Thinner 490.


A vida útil da mistura é de 1 hora (25°C), em temperaturas mais altas este tempo diminui.

Aplicação:

Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 7 minutos entre passadas.
Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

Aplicar sobre:


Wash Primer Fundo Fosfatizante	05.00.00045
Massa Poliéster	05.00.M3500
Esmalte Original de Fábrica	

Secagem:**Ao ar a 25°C:**

Pó 5 a 10 minutos
Toque 20 a 30 minutos
Para lixamento: 90 minutos à 25° C

Estufa a 60°C:

20 a 30 minutos para lixamento

Preparação de Superfície:

Desengraxar a área a ser pintada com Solução Desoleante 400.
Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem (se necessário).
Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde atingiu a chapa.

Uso do EPI:

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contras vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.

2	11/11/15	Alexandre Gouveia	André Cruz
Revisão	Data	Elaborado	Aprovado