

**PRODUTO:** Lazzudur Poliuretano Automotivo


**CÓDIGO:** 55.00

## Descrição do Produto:

Indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos, transportes e outros, fácil de usar e aplicar. Possui secagem rápida, alta resistência à intempéries naturais e agentes químicos. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

**Composição:** Resina Poliuretanicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, acetatos e aditivos.

## Catalise e/ou Diluição:



3 partes em volume de Lazzudur PU  
1 parte em volume de Endurecedor 061 .  
10 a 20 % em volume de Thinner 454

Viscosidade de aplicação 16 a 18 segundos Copo Ford 4.

## Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.  
Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

### Aplicar sobre:

Primer Poliretano P710 05.30.0P710  
Primer Poliretano P840 05.30.0P840  
Spectraprimer P30A 05.30.0P30A

## Secagem:



### Ao ar a 25°C:


Livre de pó 30 a 40 minutos  
Manuseio 2 a 3 horas  
Final 24 horas

Recomenda-se realizar o polimento após 24 horas de secagem.

### Estufa:

30 minutos a 60 °C

## Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400.  
Se necessário nivelar a superfície com Massa poliéster M3500, lixando após secagem completa. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde atingiu a chapa. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer P30A ou P840 e lixar após secagem completa ( lixa grão 320 a 600).

## Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto. Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto. Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.

1	29/05/09	Alexandre Gouveia	André Cruz
<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Elaborado</b>	<b>Aprovado</b>