


Descrição do Produto:

Indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos, nacionais e importados, fácil de usar e aplicar. Disponível em sistema mixing machine. Possui secagem rápida, boa resistência à intempéries naturais e agentes químicos. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas alquídicas e Nitrocelulósicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos e alifáticos e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:


100 partes em volume de tinta.
100 partes em volume de redutor para Laca Nitrocelulose

**Aplicação:**

Aplicar 3 a 4 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
Pistola convencional: Pressão do ar 35-40 lbs/pol². Agulha 1,3 - 1,4mm
Pistola HVLP: Pressão do ar 30-35 lbs/pol². Agulha 1,3 - 1,4mm

Aplicar sobre:


Primer Sintético
Primer Universal
Color Primer
Primer Poliuretano

**Secagem:****Ao ar a 25°C:**

Livre de pó	10 minutos
Manuseio	30 horas
Final	12 horas

Estufa:

30 minutos à 60° C

Preparação de Superfície:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Se necessário nivelar a superfície com Massa Rápida, lixando após secagem completa. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer e lixar após secagem completa (lixa grão 320 a 600).

Uso do EPI:

Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.