

Descrição do Produto:

Para aplicação sobre Lazzudur Base Poliéster, Ultrabase e Base Poliéster Médio Sólidos, complementando o sistema dupla camada. Proporciona alto brilho, excelente resistência ao intemperismo e secagem rápida.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas acrílicas, poliuretânicas, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:



5 Partes em volume de Verniz PU Rápido 4000
1 parte em volume de Endurecedor para Verniz PU Rápido 040

Vida Útil da mistura (25°C) é de 4 horas



Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.


Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2

Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm

Aplicar sobre:

Lazzudur Base Poliéster, Base Poliéster Medio Sólidos e Ultrabase.



Secagem:



Ao ar a 25°C:

Pó: 5 minutos

Manuseio: 2 a 3 horas

Final: 24 horas

Estufa

30 minutos a 60°C

Recomenda-se realizar o polimento após 24 horas de secagem.

Preparação de Superfície:



Antes da aplicação, desengraxar com Solução Desoleante 400 e secar com pano limpo. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200. Recomenda-se o uso do pano pega poeira antes da aplicação do verniz.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.