

Descrição do Produto:

Indicado para aplicação Geral ou Parcial de veículos automotivos. Para aplicação sobre a linha Ultra 7000 Ultrabase, linha 9K e Lazzudur Poliéster, complementando o sistema dupla camada. CC200 Dynamic Clearcoat oferece uma aparência superior de brilho e resistência, tem a tecnologia UREFLEX que dispensa o uso de aditivos Flexibilizantes. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina acrílica, poliuretânica, solventes e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:

4 partes em volume do Verniz CC200
1 parte em volume de Endurecedor UH80
15% Thinner para poliuretano/ PU 454 ou Thinner Especial para PU 455.




Tempo de vida útil da mistura: 3 a 4 horas

Aplicação:

Aplicar 2 passadas com intervalo de 5 a 7 minutos entre passadas.
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm

Aplicar sobre:

Base 9K, Lazzudur Base Poliéster, Lazzudur Base Poliéster Médio Sólidos e Ultrabase.

**Secagem:****Ao ar a 25°C:**

Pó: 5 a 10 minutos
Manuseio: 40 minutos
Final: 3 - 4 horas para polimento

Estufa

30 minutos a 60°C

Preparação de Superfície:

Aplicar sobre base poliéster. Antes da aplicação do verniz, desengraxar com Solução Desoleante 400 e secar com pano limpo. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200. Recomenda-se o uso do pano pega poeira antes da aplicação do verniz.

Uso do EPI:

Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.