

Descrição do Produto:

Indicado para preparação de superfícies metálicas, especialmente para receber acabamentos como Lazzudur Poliéster, Lazzudur Poliuretano e Fleet Color Poliuretano. Produto possui excelente proteção anti-corrosiva, fácil aplicação e lixamento. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.


Composição:

Resina fenólica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, estéres e alifáticos.

Catálise e / ou Diluição:



2 partes em volume de Primer Fosfatizante 8980
1 parte em volume de Catalisador 051




Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 min entre passadas.
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm

Aplicar sobre:

Superfícies metálicas: aço, alumínio, galvanizadas, zincadas, cromadas, cobre. Massa Poliéster, esmalte Original de Fábrica.



Secagem:




Ao ar a 25°C:

Toque: 5 a 10 minutos
Manuseio: 20 a 30 minutos
Lixamento: 4 horas

Estufa

30 minutos a 60°C

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.