


**Descrição do Produto:**

Produto indicado para preparação de superfícies metálicas, aço, alumínio e chapa de galvanizado, para receber acabamentos Sherwin Williams. Produto com boa aderência, fácil lixamento e secagem rápida.. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

**Composição:**

Resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, estéres e alifáticos.

**Catalise e / ou Diluição:**




100 partes em volume de Primer 92412  
100% Thinner 454 para lixamento após 2 horas  
60 a 100% de Thinner 454 para aplicação Úmido - úmido



**Aplicação:**



Aplicar 4 a 6 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos.  
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2  
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2  
Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm



**Aplicar sobre:**  
Wash Primer Fundo Fosfatizante, Massas, Esmalte Original.


**Secagem:**



**Ao ar a 25°C:**  
Pó: 5 a 10 minutos  
Toque: 30 minutos  
Final: 4 horas

**Aplicação úmido - úmido:**  
Final 30 minutos para aplicação do acabamento

**Preparação de Superfície:**



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

**Uso do EPI:**



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.  
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.  
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.