



**SHERWIN-WILLIAMS**  
Automotive Finishes

## 27.00 - Lazzumix Poliuretano Alto Sólidos

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200. Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

### Descrição do Produto:


Indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos, nacionais e importados, fácil de usar e aplicar com excelente retenção de Brilho. Disponível em sistema mixing machine cores prontas lisas. Possui secagem rápida, boa resistência à intempéries naturais e agentes químicos.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

### Composição:

Resina Poliuretânicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, acetatos e aditivos.

### Catálise e / ou Diluição:



2 partes em volume de Esmalte Poliuretano  
1 parte em volume de Catalisador 065  
20 a 30% em volume do Thinner 454 ou Thinner 455



### Aplicação:



Aplicar 3 a 4 passadas com intervalo de 5 a 10 min entre passadas.


Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2

Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm

#### Aplicar sobre:

Primer Poliuretano, Spectraprimer.



### Secagem:



#### Ao ar a 25°C:

Toque: 30 a 40 minutos


Manuseio: 4 a 5 horas

Final: 24 horas

#### Estufa

30 minutos a 60°C

### Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

### Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.