

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200. Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)


**Descrição do Produto:**

Recomendado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos nacionais e importados, fácil de usar e aplicar. Possui alto brilho, secagem rápida, alta resistência a intempéries naturais e agentes químicos. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados. **Nota: Pesar primeiramente os concentrados coloridos, homogeneizar. Posteriormente, adicionar gradativamente o clear e/ou branco da fórmula de cor e homogeneizar novamente.**

**Composição:**

Resinas poliuretânicas, pigmentos orgânicos, inorgânicos, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

**Catalise e/ou Diluição:**



3 partes em volume de Shertruckmix PU Acrílico  
1 parte em volume de Endurecedor para Shertruckmix PU Universal (SW001)  
10 - 20 % em volume do Thinner 485 / 454

**Aplicação:**



Aplicar 2 demãos com intervalo de 5 a 10 minutos entre demãos.  
Regular a pressão para 45 - 50 lbs/pol2.  
Superfície metálica usar Wash Primer 045 e Primer PU SW500.

**Secagem:**



**Ao Ar**  
Manuseio: 4 a 5 horas.  
Final: 24 horas.  
**Estufa**  
30 minutos a 60 - 70 °C

**Preparação de Superfície:**



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com solução desoleante 400.

**Uso do EPI:**



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.  
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.  
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.