

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Indicado para redução de brilho das tintas nas linhas Shertruckmix Poliuretano, Shertruckmix Frotas e Shertruckmix Acrílico, substituindo em parte o Clear SW899, SW895 e SW894, respectivamente. O uso deste produto é exclusivo para profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

COMPOSIÇÃO

Resinas poliuretânicas, cargas minerais, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

CARACTERÍSTICAS

Sólidos por volume (%)	23 ± 3%
Sólidos por massa (%)	30 ± 3%
Rendimento teórico (m ² /litro)	9 – 10 m ² /litro
Espessura da película seca (µm)	45 ± 5 microns

*Valores consideram tinta Branco Geada + Endurecedor

PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Resistência a umidade (horas)	300 – 350 horas
Resistência a Salt Spray (horas)	350 – 400 horas

USO DE EPI



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto;
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE



Antes da aplicação:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.

CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO


Indicação de Dosagem:

Semi Brilho: 20 - 30 partes

Acetinado: 40 - 50 partes

Fosco: 60 - 70 partes

*Em cores claras com alto grau de fosqueamento, pode haver diminuição da cobertura. Testar antes da aplicação.



Pesar primeiramente os concentrados coloridos/base branca e homogeneizar. Posteriormente, adicionar gradativamente a quantidade pré-definida de Clear Fosco para PU (SW887) até obter o brilho desejado e homogeneizar novamente. Completar a fórmula utilizando o Clear da respectiva linha.

Exemplo: 30 partes de Concentrados/Base

40 partes de Clear Fosco para PU (SW887)

30 partes de Clear PU

Total: 100 partes

Para catálise consulte a Ficha Técnica da linha utilizada.

APLICAÇÃO




Consultar a Ficha Técnica da linha utilizada.

87.10.SW887 - SHERTRUCKMIX CLEAR FOSCO PARA POLIURETANO

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.
Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

SECAGEM



Consultar a Ficha Técnica da linha utilizada.