




#### Descrição do Produto:

Recomendado para a linha de Shertruckmix Poliuretano (89.00), conforme fórmula de cor. Fácil de usar e aplicar. Possui alto brilho, secagem rápida, alta resistência a intempéries naturais e agentes químicos. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

#### Composição:

Resinas poliuretânicas, cargas minerais, solventes e aditivos.

#### Catálise e / ou Diluição:



6 partes em volume de Shertruckmix PU Alumínio Fino;  
1 parte em volume de Endurecedor para Shertruckmix PU Universal (SW001);  
10 - 20 % em volume do Thinner 485 / 454



6

1

#### Regras de Uso para Pesagem de Cores:

1. Pesar os concentrados coloridos e homogeneizar.
2. Pesar o Mixing branco respectivo de cada linha e homogeneizar.
3. Adicionar o Clear respectivo de cada linha e homogeneizar.

#### Aplicação:




Aplicar 3 a 4 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2

Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm



1 2 3 4

#### Secagem:



**Ao ar 25°C**


Manuseio: 4 a 5 horas

Final: 24 horas

**Estufa 60°C**

Final: 30 minutos

#### Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com solução desoleante.

#### Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.