


Descrição do Produto:

Indicado para preparação de superfícies metálicas, especialmente para receber acabamentos Shertruckmix Poliuretano e Base Lazzudur Poliéster. Possui Alto Sólidos, excelente poder de enchimento, lixamento rápido e fácil, boa aderência e dureza.


O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina poliuretânica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, estéres e alifáticos.

Catálise e / ou Diluição:


7 partes em volume de SW500
1 parte em volume de Endurecedor SW050
10 a 20% em volume de Thinner 454

**Aplicação:**

Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 10 a 20 minutos.
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm

Aplicar sobre:


Superfícies metálicas preparadas com Washprimer.

**Secagem:****Ao ar a 25°C:**

Pó 5 a 10 minutos
Toque 25 a 30 minutos
Manuseio 4 a 5 horas

Estufa 60°C

Final: 30 minutos

Preparação de Superfície:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar washprimer para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Uso do EPI:

Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.