

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Shertruckmix Clear Primer Acabamento Sintético - SW882 possui secagem rápida, alta resistência a intempéries naturais e agentes químicos. É indicado para Sistema Shertruckmix Sintético e Shertruckmix Sintético Industrial para transformação em Primer Acabamento/Dupla Função.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

### COMPOSIÇÃO

Resinas alquídicas, pigmentos anticorrosivos, solventes e aditivos.

### PRODUTOS COMPATÍVEIS

| Shertruckmix – Concentrados          |       | Shertruckmix Laranja Lead Free       |       | SW848 |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------|
| Shertruckmix Preto                   | SW801 | Shertruckmix Amarelo Médio Lead Free | SW849 |       |
| Shertruckmix Amarelo                 | SW803 | Shertruckmix Amarelo Ouro Lead Free  | SW844 |       |
| Shertruckmix Amarelo Médio           | SW804 | Shertruckmix – Clears                |       |       |
| Shertruckmix Amarelo Óxido           | SW805 | Shertruck Mix Clear Sintético        | SW892 |       |
| Shertruckmix Azul                    | SW807 | Shertruck Mix Clear Sintético Ind.   | SW893 |       |
| Shertruckmix Azul Escuro             | SW808 | Shertruckmix – Bases                 |       |       |
| Shertruckmix Amarelo Limão           | SW811 | Shertruck Mix Base Branco Sintético  | SW820 |       |
| Shertruckmix Verde                   | SW815 | Shertruck Mix Base Branco Sint. Ind. | SW819 |       |
| Shertruckmix Verm. Escarlata         | SW816 | Shertruckmix - Complementos          |       |       |
| Shertruckmix Laranja                 | SW817 | Redutor para sintético               | 00410 |       |
| Shertruckmix Vermelho Óxido          | SW823 | Secante Shertruckmix Sintético       | SW830 |       |
| Shertruckmix Violeta                 | SW825 |                                      |       |       |
| Shertruckmix Violeta Azulado         | SW826 |                                      |       |       |
| Shertruckmix Vermelho                | SW828 |                                      |       |       |
| Shertruckmix Preto Baixa Concentr.   | SW861 |                                      |       |       |
| Shertruckmix Verde Baixa Concentr.   | SW862 |                                      |       |       |
| Shertruckmix Verm. Baixa Concentr.   | SW863 |                                      |       |       |
| Shertruckmix Amarelo Baixa Concentr. | SW865 |                                      |       |       |
| Shertruckmix Azul Baixa Concentr.    | SW867 |                                      |       |       |

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

### PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

---

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Resistência a umidade (horas)    | 200 – 250 horas |
| Resistência a Salt Spray (horas) | 250 – 300 horas |

\*Valores consideram tinta na cor Branco Geada com Wash Primer 045 em chapa de aço carbono.

### USO DE EPI


---



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;  
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto;  
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

---




#### Antes da aplicação:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.

### CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO

---



Em volume:

100 partes da cor no sistema Shertruckmix SW Esmalte Sintético (82.00) ou SW Esmalte Sintético Industrial (91.00);  
20 partes de Shertruckmix Clear Primer Acabamento Sintético (SW882).

Shertruckmix Sintético / Sintético Industrial:

100 partes Shertruckmix Sintético/Sintético Industrial;  
15 a 25% de Redutor para Sintético 410.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.  
Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

### APLICAÇÃO

---



Tempo de vida útil (horas): 3 horas.

Viscosidade de aplicação: 20 – 22 segundos CF4.

Aplicar 2 a 4 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas;

Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/ pol<sup>2</sup>;

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/ pol<sup>2</sup>;

Agulha/Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm.

### SECAGEM

---



**Ao ar (25 °C):**

Pó: 15 a 20 minutos;

Manuseio: 12 horas;

Final: 72 horas.

**Estufa (60 - 70 °C):**

30 minutos.