

Descrição do Produto:

Recomendado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos nacionais e importados, fácil de usar e aplicar. Possui alto brilho, secagem rápida, alta resistência a intempéries naturais e agentes químicos. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.


Composição:

Resinas acrílica poliuretânicas, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:




7 partes em volume de Shertruckmix Verniz PU (SW900)
1 parte em volume de Endurecedor Shertruckmix Verniz PU (SW090)



Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 10 a 20 minutos.
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm




Secagem:



Ao ar a 25°C:
Toque: 5 a 10 minutos
Manuseio: 4 a 5 horas
Final: 24 horas
Estufa 60°C
Final: 30 minutos

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar washprimer para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.
Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.